

◆ Metal Alloys[Alloy Home](#)**◆ Ferrous Alloys**[Steels in General](#)[Alloy Steels](#)[Carbon Steels](#)[Stainless Steels](#)[Tool Steels](#)**◆ Non-Ferrous Alloys**[Aluminum Alloys](#)[Copper Alloys](#)[Magnesium Alloys](#)[Titanium Alloys](#)**◆ Specific Alloy**[General Information](#)**◆ Resources**[Bibliography](#)**◆ Free Magazines**[Design News](#)[Machine Design](#)[Rubber&Plastics](#)[News](#)[MoldMaking Tech](#)[Desktop Engineering](#)[Semiconductor Mfg](#)[more...](#)**◆ Login**

Wiley Database Polymer Properties Get data All about the chemistry and effects of
for over 2,500 polymers antioxidants, free techservice

Ads by Google

AA 5052**Category** Aluminum Alloy**Class** Wrought**Composition****Element** **Weight %**

Al 97.2

Mg 2.5

Cr 0.25

Mechanical Properties

Properties	Conditions	
	T (°C)	Treatment
Density ($\times 1000 \text{ kg/m}^3$)	2.68	25
Poisson's Ratio	0.33	25
Elastic Modulus (GPa)	70-80	25
Tensile Strength (Mpa)	230	
Yield Strength (Mpa)	195	25 H32 more
Elongation (%)	12	
Reduction in Area (%)		
Hardness (HB500)	60	25 H32 more
Shear Strength (MPa)	140	25 H32 more
Fatigue Strength (MPa)	115	25 H32 more

Thermal Properties

Properties	Conditions	
	T (°C)	Treatment

Thermal Expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	23.8	20-100	
Thermal Conductivity (W/m-K)	137	25	H38 more

Electric Properties

Properties	Conditions		
	T ($^{\circ}\text{C}$)	Treatment	
Electric Resistivity (10^{-9}W-m)	49	25	H38 more

[About Us](#) [Tell a Friend](#) [Suggestion](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Contact](#) [Advertise](#)